

Špeciálna prísada - aditívum

# PCI Multicret<sup>®</sup> UP

na urýchlenie schnutia cementových lepidiel  
a stierok



## Rozsah použitia

- Prísada PCI Multicret<sup>®</sup> UP je určená ako prísada do cementových lepidiel a stierkových, armovacích hmôt PCI Multicret<sup>®</sup>.
- Používa sa na urýchlenie schnutia lepidiel a stierok radu PCI Multicret<sup>®</sup> pri montáži ETICS PCI MultiTherm<sup>®</sup> pri nízkych teplotách (od +1 °C).
- Prípravok používať len na daný účel. Iné použitia prípravku nie sú prípustné!

## Spracovanie

- Množstvo 0,2 l aditíva PCI Multicret<sup>®</sup> je na 25 kg cementového lepidla alebo stierky. Aditívum je určené pre produkty radu PCI Multicret<sup>®</sup> (PS, Super, Super White, Multi, DUO, XT).
- Odmerané množstvo aditíva (0,2 l) rozmiešať v zámesovej vode používaného lepidla alebo stierky. Množstvo zámesovej vody voliť podľa TL použitého produktu. Následne vsypať zodpovedajúce 25 kg zmesi do pripravenej zámesovej vody s aditívom. Zmes dôkladne rozmiešať nízkootáčkovým miešadlom so špirálovým nadstavcom (max. 450 ot./min), nechať 2 – 3 minúty odstáť a znovu krátko premiešať.
- Doba otvorenia zmesi závisí od teploty vzduchu a podkladu, nemala by však byť vyššia ako 20 minút pri teplotách do +5 °C. Vyššie teploty dobu otvorenia skracujú, nižšie predlžujú.
- Aplikácia ďalšej vrstvy najskôr po cca 48 hod., podľa klimatických podmienok a použitého typu lepidla (pri teplote +1 °C a 95 % rel. vlhkosti vzduchu).
- Pri vhodných klimatických podmienkach môže byť vysychanie lepidla urýchlené až o 50 %.

## Technické údaje

Zloženie	zmes dusičnanu vápenatého a pomocných látok vo vodnom prostredí
Hustota	1,25 g/ml
Doba spracovateľnosti	cca 60 min

## Balenie a skladovanie

- Balenie 3,0 l, plastový kanister.
- Skladovateľnosť v suchu a chlade pri teplote do +28 °C, 24 mesiacov od dátumu výroby.

## Pokyny na bezpečné používanie

- Maltová zmes môže dráždiť pokožku, oči a sliznice.
- Pri práci zamedziť styku s pokožkou a očami.
- Nevdychovať.
- Pri práci nejesť a nepiť.
- Nenechávať zaschnúť na pokožke (nebezpečenstvo senzilizácie).
- Pri striekaní chrániť oči.
- Po zasiahnutí vypláchnuť postihnuté miesto vodou.
- Používať ochranný odev a rukavice.
- Uchovávať mimo dosahu detí.

*Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.*

## Likvidácia odpadu

- Prípravok likvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení.
- Zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

## Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.



**Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.**  
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina  
E-mail: info-sk@pci-group.eu  
Web: www.pci-sk.sk

**Zákaznícky servis:**  
T: +421 41 72 345 91, +421 918 888 918  
E-mail: objednavky-sk@pci-group.eu

Vydané: november 2021  
Novým vydaním stráca staré platnosť.

### Technicko-poradenský servis:

0903 400 851 Bratislava I.– V.  
0918 700 111  
0918 585 451  
0918 594 016  
0915 954 390  
0903 776 800  
0910 999 774  
0903 621 456  
0911 707 911  
0903 847 822  
0911 808 911

Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce  
Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica  
Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany  
Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín  
Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice  
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár,  
Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom  
Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves,  
Stará Ľubovňa  
Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov  
Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborného-technického poradcu predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na [www.pci-sk.sk](http://www.pci-sk.sk)