

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI BAUKLEBER

Kat. č.: 3781

Aktualizácia: 05.04.2023

- Produkt:** Univerzálne cementové stavebné lepidlo a stierkovacia hmota pre vnútorné použitie
- Použitie:** Na stierkovanie pórobetónu a omietok, bandážovanie prechodov materiálov pred omietaním. Na tenkovrstvové lepenie presných tvárnic z pórobetónu a ďalších materiálov, napr. keramického muriva a na lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb.
- Vlastnosti:** Dobrá prídržnosť k podkladu, vyhovuje požiadavkám ako lepidlo triedy C1T.
- Zloženie:** cement, vápencová drvina $\leq 0,6$ mm, prísady

Technické údaje:

<u>Spotreba materiálu</u>	cca 1,6 kg/m ² /mm
<u>Spotreba vody</u>	cca 6,5–7 litrov čistej vody/vrece
<u>Pevnosť v tlaku</u>	3,5–7,5 N/mm ² (CS III)
<u>Pevnosť v ťahu pri ohybe</u>	> 2,5 N/mm ²
<u>Objemová hmotnosť v suchom stave</u>	cca 1500 kg/m ³
<u>Faktor difúzneho odporu μ</u>	cca 15
<u>Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ</u>	W/(m·K)
<u>Kapilárna nasiakavosť</u>	Wc0
<u>Prídržnosť k pórobetónu a keramickým murovacím tvárniciam</u>	> 0,5 N/mm ²

Normy:

EN 998-1 (GP - CS III)

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C a pod +30 °C.

Podklad:

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, rovný, bez výkvetov a nesmie byť zamrznutý.

Veľmi nasiakavé podklady (napr. pórobetón) je vhodné pred stierkovaním ošetriť penetračným prostriedkom **PROFI PRIMER 2802**, prašné podklady spevniť hĺbkovou penetráciou **PROFI UNI TIEFENGRUND**.

Spracovanie:

nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, rovné hladidlo, zubové hladidlo

Miešanie:

Ručne pomocou vhodného nízkootáčkového miešadla. Pred použitím odporúčame nechať zmes cca 5 min odstáť a potom krátko domiešať. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Pracovní postup:

Pri stierkovaní stien sa aplikuje ručne v hrúbkach 3 až 6 mm pomocou hladkého nerezového hladidla. Pri lepení nasiakavých keramických obkladov a dlažieb sa aplikuje na podklad aj lepený prvok ručne pomocou hladidla. Pri lepení pórobetónového muriva sa nanáša na ložné a zvislé škáry lepených prvkov najmä pomocou špeciálnych zubových hladidiel a lyžíc. Lepidlo je vhodné aj pre ďalšie typy muriva a pri ich lepení sa lepidlo nanáša pomocou zubového hladidla. Týmto spôsobom je možné lepiť iba tie prvky, ktoré sú pre tento typ spracovania určené. V priebehu zrenia treba povrch naneseného materiálu chrániť pred rýchlym vyschnutím (prievanom a oslnením).

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnéj kontroly.

Balenie:

Kat. č. Balenie

3781 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta

Skladovanie:

6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz