



Tvrdý voskový olej PREMIUM

- Hartwachs-Öl -

Na báze prírodných olejov, predovšetkým na podlahy a nábytok v interiéri



Odtieň	Dostupnosť				
	Počet kusov na paletu	360	672	200	22
	Balenie	3 x 0,375 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	20 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	83	01	03	20
	Číslo výrobku				
bezfarebný	0695	■	■	■	■
špeciálne odtiene	0668		■	■	
báza	0667		■	■	
borovica (RC 270)	1353		■	■	
pínia (RC 260)	1354		■	■	
tík (RC 545)	1355		■	■	
gaštan (RC 555)	1357		■	■	
orech (RC 660)	1362		■	■	
dub rustikálny (RC 360)	1363		■	■	
intenzívna biela	110030		■	■	


Spotreba

Cca 10-50 ml/m² na jeden náter

Spotreba výrazne závisí od nasiakavosti dreva a konečného prebrúsenia.



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri
- Drevené podlahy a schody
- Vysoko kvalitný nábytok z masívneho dreva
- Panely a lišty
- Korkové podlahy
- V dôsledku neustáleho zaťaženia vodou používajte na kuchynské pracovné dosky Olej na pracovné dosky [eco].

Vlastnosti výrobku



- Odpudzuje prach a špinu a vytvára tak povrch s jednoduchou údržbou
- Preniká do hĺbky a zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
- Trvanlivý, nešpiní sa, odolný
- Dobrá odolnosť proti vybraným, v domácnosti bežne sa vyskytujúcim látkam, (napr. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čistiace prostriedky)
- Vytvára tenký ochranný film z vysokohodnotných voskov

Informácie o výrobku



Spojivo	Alkydové živice
Hustota	Cca 0,85 g/cm ³
Prietokový pohárik (20° C, DIN 4)	12 - 14
Zápach	Mierny
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenia záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

➤ DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov"

Ďalšie informácie

➤ Karta údajov k trvalej udržateľnosti
➤ Starostlivosť o olejované povrchy a podlahy alebo povrchy ošetrené tvrdým voskom
➤ Spracovanie výrobkov na báze oleja použitím handričiek

Systémové produkty

➤ Vosková lazúra (2400)

Prípravné práce

■ Požiadavky na podklad

Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masntô a bez uvoľnených nečistôt.

Vlhkosť dreva: 8-12%

Konečné prebrúsenie drevených pochôdných plôch nerobte jemnejšie ako so zrnitosťou P 100-120

Konečné prebrúsenie dreva nábytkových povrchov alebo podobných plôch nesmie byť jemnejšie než P 180

■ Príprava podkladu

Dôkladne odstráňte nečistoty, masntotu a uvoľnené staré nátery

Masnté dreva a dreva obsahujúce živicu umyte pomocou riedidla alebo čističa na štetce.

Na získanie farebného odtieňa aplikujte základnú vrstvu výrobkom Vosková lazúra alebo OB-008.

Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: od min. +15 °C až do max. +30 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.

Naneste tenkú vrstvu pomocou plochého štetca alebo valčekom.

Prebytočný materiál odstráňte po cca 20-30 minútach.

Na nábytok používajte gázu alebo bavlnenú handričku.

Na väčšie plochy použite prípadne jednokotúčové stroje s bielym leštiacim diskom.

Druhý náter nanášajte po preschnutí bez ďalšieho medzibrúsenia.

Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.

Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

Počas práce a sušenia zaistíte dostatočné vetranie.

Pri brúsení drevených povrchov, ošetrovaných pomocou tohto výrobku, používajte vždy ochranu dýchacích ciest (maska s filtrom P2).

Nebezpečenstvo samovznietenia (DGUV Information 209-046). Nesmie byť používaný na rovnakom pracovisku spoločne s NC-lakmi alebo moridlami; znečistené textilie (napr. čistiace handričky, pracovné oblečenie) ukladajte do protipožiarnej odpadovej nádoby a zlikvidujte protipožiarnym spôsobom (pod vodou).

■ Sušenie

Suchý proti prachu: po cca 3 hodinách

Suchý na dotyk: po cca 6 hodinách

Pretierateľný: po sušení cez noc

Plne zaťažiteľný: po cca 7 dňoch

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Sušenie závisí od druhu dreveniny a nasiakavosti podkladu.

Prebytok materiálu na nenasiakavých miestach spomaľuje sušenie, ako aj nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu.

■ Riedenie

Pripravený k aplikácii

Upozornenie

DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).



Výrobky na báze oleja obsahujú prírodné zložky. Vplyvom UV žiarenia, vylúčenia svetla (tmavé zožltnutie), tepla alebo individuálnych zmien dreva môže dôjsť k zmene povrchu. To si vyžaduje samostatnú starostlivosť o povrchy, pozrite si leták so všeobecnými pokynmi na spracovanie olejov a voskov. Pokiaľ si tieto zmeny neželáte, odporúčame ošetriť povrch vodou riediteľným svetlostálym moridlom a nalakovať svetlostálym lakom.

Z podlahy a schodov odstraňujte pravidelne prach a iné nečistoty pomocou mäkkej metly alebo mopu.

Na kompletnú starostlivosť a údržbu odporúčame používať prípravky na ošetrovanie olejovaných drevených povrchov. Pri používaní sa riadte pokynmi výrobcu ošetrojúceho prostriedku.

V prípade potreby opravy vyčistené plochy dodatočne ošetríte.

Vodné mapy alebo flaky na nábytku odstráňte pomocou brúsnej oceleovej vlny (jemnosť 000).

Dodržujte " Návod na údržbu olejovaných povrchov a podláh".

Pracovné náradie / čistenie



Štetec z prírodných štetín, plochý štetec, veľúrovňový valček, gázová guľička/ bavlnená handrička bez chĺpkov, jednokotúčový strojček s bielym leštiacim tanierom


Pracovné náradie očistite ihneď po aplikácii pomocou riedidla alebo čistidla na štetce.

Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Remmers náradie

➤ [Veloursrolle \(4442\)](#)

Skladovanie



V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (Kat.A/f): max. 700 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 700 g/l VOC.



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.