

**SAN MARCO**  
is a brand of  
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com  
+39 041 4569322  
www.sanmarcogroup.com

# Paeninsula Touch

Dekoratívna povrchová úprava interiérov s zamatovým efektom a jemným povrchom na dotyk



032

PAENINSULA TOUCH - V.2026-02-11

**POPIS** Matná dekoratívna interiérová povrchová úprava, mäkká a príjemná na dotyk, s hladkým a zamatovým vzhľadom. Riešenie s jednoduchým a sofistikovaným dizajnom, charakteristické matným efektom, ktorý zvýrazňuje vizuálnu harmóniu a hmatový komfort. Umožňuje vytvoriť rôzne efekty v závislosti od aplikačnej techniky. Možnosť tónovania v stredných až intenzívnych odtieňoch palety Paeninsula, ideálne pre exkluzívne rezidenčné a komerčné priestory. Na zvýšenie ochrany a soft-touch efektu sa odporúča naniesť vrchný náter Paeninsula Touch Finish.

**INFORMÁCIE O POUŽITÍ** Použiteľný v interiéri na:  
- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.  
- Betónové plochy.  
- Povrchy sadrové a sadrokartónové.  
- Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.  
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.  
Povrchy sa vhodne pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.  
Nepoužívať na čerstvé a tendenčne zásadité podklady, ponechať primeraný čas na vyzretie, spravidla štyri týždne.

**TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY**  
- Povaha spojiva: mäkká polyuretánová disperzia  
- Pigmenty a plnivá: minerálne a syntetické plnivá  
- Riedidlo: voda  
- Klasifikácia kvality vnútorného ovzdušia: A  
- Objemová hmotnosť (UNI EN ISO 2811-1):  $0,90 \pm 0,05$  kg/l  
- Viskozita pri balení: pastovitá  
- Schnutie (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk po 1 hodine; pretierateľné po 3 hodinách.

## PRÍPRAVA PODKLADU

### Stenové povrchy:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby primiešať do vodou riediteľnej farby dezinfekčný prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvety a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
- Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO. Vytmelíť pukliny vhodnými tmelmi.
- Skleneným brúsnym papierom obrúsiť tmelenia a záplaty.
- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou RASAMIX FIT 9670160 alebo s BETOMARC FIT 9740150 alebo s MARCOPRO 975 podľa typológie podkladu.
- Zafixovať jednou vrstvou IDROFIS 4700006, akrylovým, vodou riediteľným, stenovým fixačným prostriedkom, alebo mikronizovaným fixačným prostriedkom bez rozpúšťadiel ATOMO 8840001. Na sadrokartón naniesť špeciálny izolačný prostriedok PREPARA 4710019, izolačný prostriedok s pigmentom. Obvykle na veľmi zvetrané povrchy, s prítomnosťou tenkej vrstvy starých farieb alebo zničených náterov, používať mikronizovaný fixačný prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
- Aplikujte prípravok povrchovej vrstvy.

Na zabezpečenie efektu soft feel je vždy vhodné pracovať na povrchu správne vyhladenom veľmi jemnozrnnými stierkovými materiálmi a pripravenom pomocou DECORFOND.

Naneste valčekom alebo štetcom aspoň jednu vrstvu správne zriedeného DECORFOND a nechajte schnúť 4 hodiny. Na zabezpečenie krytia aj pri veľmi svetlých odtieňoch sa odporúča tónovať DECORFOND rovnakou zmesou pást ako PAENINSULA TOUCH.

## NÁVOD NA POUŽITIE

### - Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť: <75 %

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10 %

- Náradie: nerezové hladidlo, štetec, spalter.

- Počet vrstiev: minimálne 2 vrstvy.

- Riedenie: pripravené na použitie s hladidlom; 30-40 % vody pri aplikácii štetcom.

- Čistenie náradia: okamžite po použití vodou.

- Výdatnosť: 6-7 m<sup>2</sup>/l v dvoch vrstvách podľa typu podkladu a nasiakavosti. Odporúča sa predbežná skúška.

### Aplikácia nerezovým hladidlom:

Naneste PAENINSULA TOUCH neriedený rovnomerne. Po vyschnutí naneste druhú vrstvu s protiahlými rotačnými pohybmi hladidla.

Na zvýraznenie efektu je možné naniesť aj tretiu vrstvu riedenú 30-40 %, spracovanú „štukovou“ technikou.

### Aplikácia štetcom:

Naneste PAENINSULA TOUCH riedený 30-40 % nerovnomerne pre vytvorenie

tieňovaného efektu. Po vyschnutí naneste druhú vrstvu s pohybmi v opačných smeroch pre jemné prechody.

Na zabezpečenie krytia sa odporúča naniesť prvú vrstvu neriedenú hladidlom.

Pre väčšiu hĺbku dekoratívneho efektu a lepšiu odolnosť proti vode, pri zachovaní mäkkého dotyku, je možné aplikovať 1-2 vrstvy PAENINSULA TOUCH FINISH.

## ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico.

Výrobok je navyše zafarbiteľný farbivami COLORADO série 548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

## USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

Obsahuje max: 30 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.